

Provmärke: Främlingshem, Testpellets (Valbo)
 Provtyp: Träpellets
 ID.nummer:
 Märkt: Zeni 6mm, 2010-04-08.

 Kund: 1261
 Neova AB
 Hedesunda v. 235
 818 91 Valbo
 Sverige

 Godkänd av
 Albin Klint

 Er referens
 Roger Norman

Beställningsnr

Fukthalt, 105°C	6.7	%	CEN/TS 14774:2004/15414:2005
Askhalt, 550°C	0.5	% ts	CEN/TS 14775:2004/15403:2005
Kol (C) torrt	51.2	% ts	CEN/TS 15104:2006/15407:2007
Väte (H) torrt	6.2	% ts	CEN/TS 15104:2006/15407:2007
Kväve (N) torrt	0.17	% ts	CEN/TS 15104:2006/15407:2007
Klor (Cl) torrt	0.07	% ts	CEN/TS 15289:2006/15408:2007
Svavel (S) torrt	0.019	% ts	CEN/TS 15289:2006/15408:2007
Kal. vv konst. volym torrt	20.784	MJ/kg	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck leverans	17.967	MJ/kg	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck torrt	19.432	MJ/kg	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Kal. vv konst. volym torrt	5.772	MWh/ton	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck leverans	4.989	MWh/ton	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
Eff. vv konst. tryck torrt	5.396	MWh/ton	CEN/TS 14918:2005/15400:2005
AF – Deformationstemperatur, DT	1490	°C	CEN/TS 15370:2004/15404:2005
Bulkdensitet	656 #	kg/m ³	CEN/TS 15103
Mekanisk hållfasthet, pellets	98.1	%	CEN/TS 15210:2006/15639:2007

Mätosäkerhet, se BILAGA TILL ANALYSRAPPORT.

 Lev.tillst = Leveranstillstånd, tp = torrt prov, * = vatten inkluderat, # = ej ackrediterat, § = utförd av annat laboratorium.
 Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Provmärke: Främlingshem, Testpellets (Valbo)

Provtyp: Träpellets

ID.nummer:

Märkt: Zeni 6mm, 2010-04-08.

Kund: 1261

Neova AB

Hedesunda v. 235

818 91 Valbo

Sverige

Godkänd av
Albin KlintEr referens
Roger Norman

Beställningsnr

Analysen utförd av ALS Scandinavia AB

Arsenik (As)	<0.1	mg/kg ts
Bly (Pb)	<0.05	mg/kg ts
Kadmium (Cd)	0.0143	mg/kg ts
Koppar (Cu)	0.859	mg/kg ts
Krom (Cr)	0.137	mg/kg ts
Kvicksilver (Hg)	<0.01	mg/kg ts
Nickel (Ni)	0.09	mg/kg ts
Zink (Zn)	4.26	mg/kg ts

Mätosäkerhet, se BILAGA TILL ANALYSRAPPORT.

Lev.tillst = Leveranstillstånd, tp = torrt prov, * = vatten inkluderat, # = ej ackrediterat, § = utförd av annat laboratorium.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.